

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ที่มาและความสำคัญ

แกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีแทรกซอน (Intrusive rocks) ที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของหินหนืดหรือแมกมา (Magma) แกรนิตมีองค์ประกอบทางแร่ที่สำคัญอยู่ 2 ชนิด คือ แร่ควอตซ์ (Quartz) และแร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar) (ไพศาล สุวรรณรักษ์, 2543 : 3) ลักษณะเนื้อหินจะมีสีแตกต่างกันไปตั้งแต่สีชมพูจนถึงสีเทาเข้มหรือสีดำ มีเนื้อละเอียดปานกลางถึงเนื้อหยาบ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีและองค์ประกอบทางแร่ แกรนิตมีแนวโน้มจะเกิดเป็นมวลหินโผล่ผิวโค้งมน หรือเกิดเป็นหลุมยุบรูปวงกลมที่รายล้อมไปด้วย แนวเทือกเขา สมบัติทั่วไปมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ แข็งแรงทนทาน ค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 2.75 กรัม/ตารางเซนติเมตร จึงถูกนำไปใช้เป็นหินอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมแปรรูปหินประดับ คำว่า Granite มาจากภาษาละตินว่า Granum หมายถึง Grain หรือ เม็ด ซึ่งมาจากลักษณะโครงสร้างผลึกในเนื้อหินที่เป็นเม็ดหยาบ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557) หินอัคนีแทรกซอนในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นส่วนหนึ่งของแนวแกรนิตด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย มีอายุช่วงยุคไทรแอสซิก (Triassic) ซึ่งเกิดเป็นลำหินอัคนีเล็กๆ พบเป็นหย่อมๆ บริเวณตอนกลางของพื้นที่ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือของจังหวัดเลย แนวหินมีรูปร่างแผ่กระจายเกือบเป็นวงกลม ลักษณะหินเป็นชนิดไบโอไทต์แกรนิต (Biotite granite) มีเนื้อละเอียดถึงเนื้อหยาบปานกลาง มีสีเทาอ่อนและสีชมพู (ทรัพยากรธรณี, กรม, 2555 : 9) การแปรรูปแกรนิตส่วนใหญ่ในจังหวัดเลยเป็นการนำแกรนิตธรรมชาติมาตัด กิ่ง เจียรระโน และแกะสลัก ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ระดับหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ กระจกหินและป้ายหิน แกรนิตเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณสารมลพิษ อาทิ เหล็ก ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทางเคมีของแกรนิตมีสารประกอบออกไซด์ที่สำคัญในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานทางเซรามิก

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะนำแกรนิตเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเซรามิกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการทิ้งกากของเสียจากอุตสาหกรรม และเป็นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า โดยงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการหล่อ (Casting) เพื่อให้ได้รูปทรงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อทดลองเตรียมเนื้อดินสำหรับผลิตเซรามิกโดยใช้แกรนิตเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบ
- 1.2.2 เพื่อทดสอบและวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเนื้อดินที่ใช้แกรนิตเหลือทิ้งทดแทนวัตถุดิบประเภทดินขาว เฟลด์สปาร์ และซิลิกา
- 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินที่ใช้แกรนิตเหลือทิ้งทดแทนวัตถุดิบประเภทดินขาว เฟลด์สปาร์ และซิลิกา

## 1.3 สมมติฐาน

- 1.3.1 เนื้อดินที่ใช้แกรนิตเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบประเภทดินขาว เฟลด์สปาร์ และซิลิกา มีสมบัติทางกายภาพเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
- 1.3.2 เนื้อดินที่ใช้แกรนิตเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบประเภทดินขาว เฟลด์สปาร์ และซิลิกา มีอุณหภูมิการเผาต่ำกว่าเนื้อดินที่ใช้ในอุตสาหกรรม

## 1.4 ขอบเขต

- 1.4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วัตถุดิบจำนวน 7 ชนิด คือ
  - 1.4.1.1 แกรนิตเหลือทิ้ง
  - 1.4.1.2 ดินขาววังเหนือ
  - 1.4.1.3 ดินขาวแจ้ห่ม
  - 1.4.1.4 ดินขาวระนอง
  - 1.4.1.5 ดินดำ
  - 1.4.1.6 เฟลด์สปาร์
  - 1.4.1.7 ซิลิกา
- 1.4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สัดส่วนวัตถุดิบจำนวน 7 ส่วนผสม ที่มีปริมาณแกรนิตเหลือทิ้ง ดินขาว เฟลด์สปาร์และซิลิกาแตกต่างกัน โดยเทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง ด้วยวิธีคำนวณทดแทน ร้อยละ 0, 50 และ 100 ระหว่างวัตถุดิบ 2 ชนิด จากสูตรเนื้อดินที่ใช้ในอุตสาหกรรม
- 1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
  - 1.4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
    - 1) สัดส่วนวัตถุดิบจำนวน 7 ส่วนผสม
    - 2) อุณหภูมิในการเผาจำนวน 3 อุณหภูมิ คือ 1075, 1100 และ 1125

#### 1.4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

- 1) สมบัติในการหล่อน้ำดิน
  - (1) ความหนาแน่น
  - (2) ความชื้น
  - (3) ความชื้น
- 2) สมบัติทางกายภาพของเนื้อดินก่อนการเผา
  - (1) การหดตัวเมื่อแห้ง
- 3) สมบัติทางกายภาพของเนื้อดินหลังการเผา
  - (1) การหดตัวหลังการเผา
  - (2) การดูดซึมน้ำ
  - (3) ความต้านทานแรงตัด
  - (4) การเปลี่ยนแปลงไพโรพลาสติก

### 1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น

#### 1.5.1 วัสดุดิบเนื้อดินสำหรับสัดส่วนปกติที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นดังนี้

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1.5.1.1 ดินขาววังเหนือ | ร้อยละ 12 |
| 1.5.1.2 ดินขาวแจ้ห่ม   | ร้อยละ 24 |
| 1.5.1.3 ดินขาวระนอง    | ร้อยละ 8  |
| 1.5.1.4 ดินดำ          | ร้อยละ 9  |
| 1.5.1.5 เฟลด์สปาร์     | ร้อยละ 15 |
| 1.5.1.6 ซิลิกา         | ร้อยละ 32 |

#### 1.5.2 อุณหภูมิที่การเผาที่ใช้ในอุตสาหกรรม เท่ากับ 1200-1250 องศาเซลเซียส

### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 เนื้อดินที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมใช้งานจากส่วนผสมของทรัพยากรธรณีในประเทศ
- 1.6.2 เนื้อดินที่พัฒนาขึ้นใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งจากการแปรรูปเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
- 1.6.2 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.7 นิยามคำศัพท์เฉพาะ

|                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เนื้อดิน</b>            | หมายถึง ส่วนประกอบของ ดิน หิน และแร่ธาตุต่างๆ ใน สัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงสมบัติในการผลิต คือ มีความแข็งแรง ทนความร้อน และสึกตัวในอุณหภูมิ ที่ต้องการ                                                   |
| <b>แกรนิต</b>              | หมายถึง วัตถุที่มีสารประกอบของแร่ควอทซ์และแร่เฟลด์สปาร์ ลักษณะหินเป็นชนิดไปโอไทต์แกรนิต มีเนื้อละเอียดถึง เนื้อหยาบปานกลาง มีสีเทาอ่อนและสีชมพู                                                               |
| <b>ดินขาว</b>              | หมายถึง วัตถุบปฐภูมิที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต และสะสมอยู่ในแหล่งผุพังของหินเดิม มีอนุภาค ขนาดใหญ่ ความเหนียวน้อย ทำหน้าที่เพิ่มความขาว ภายหลังการเผาของเนื้อดิน                                   |
| <b>ดินดำ</b>               | หมายถึง วัตถุบปฐภูมิที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต แล้วถูกพัดพาโดยกระแสลมและน้ำไปตกตะกอนสะสม บริเวณอื่นมีอนุภาคขนาดเล็ก ความเหนียวมาก ทำหน้าที่ เพิ่มความเหนียวและความแข็งแรงภายหลังการเผาของ เนื้อดิน |
| <b>เฟลด์สปาร์</b>          | หมายถึง วัตถุที่มีสารประกอบอัลคาไลน์ อาทิ โซดาและโพแทส ทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ช่วยหลอมละลายวัตถุบปฐ ภูมิที่อุณหภูมิต่ำลง                                                                                          |
| <b>ซิลิกา</b>              | หมายถึง วัตถุที่ทำให้เกิดเฟสแก้วภายหลังการเผาในเนื้อดิน ทำหน้าที่เป็นฟิลเลอร์ เพิ่มความแข็งแรง ลดการหดตัว                                                                                                     |
| <b>สมบัติทางกายภาพ</b>     | หมายถึง ลักษณะของวัสดุเซรามิกที่ได้จากการสังเกตหรือ การทดลอง ได้แก่ การหดตัว การดูดซึมน้ำ และ ความต้านทานแรงดัด                                                                                               |
| <b>สมบัติการหล่อน้ำดิน</b> | หมายถึง ลักษณะของน้ำดินที่เป็นส่วนผสมระหว่างวัตถุบปฐ ภูมิ และสารช่วยการกระจายตัวเพื่อให้มีวิหยาการไหลที่ดี ได้แก่ ความถ่วงจำเพาะ ความหนืด และความข้น                                                          |
| <b>การหดตัวเมื่อแห้ง</b>   | หมายถึง ขนาดของเนื้อดินที่ลดลงจากเดิมภายหลังการอบให้แห้ง สนิทที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส โดยคำนวณเป็น ร้อยละ                                                                                                 |
| <b>การหดตัวหลังการเผา</b>  | หมายถึง ขนาดของเนื้อดินที่ลดลงจากเดิมภายหลังการเผาที่ อุณหภูมิ 1075, 1100 และ 1125 องศาเซลเซียส โดย คำนวณเป็น ร้อยละ                                                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>การดูดซึมน้ำ</b>                    | หมายถึง ความสามารถในการซึมซับน้ำของเนื้อดินภายหลังการเผาที่อุณหภูมิตั้งที่ 1075, 1100 และ 1125 องศาเซลเซียส โดยคำนวณเป็น ร้อยละ                                                                                          |
| <b>ความต้านทานแรงดัด</b>               | หมายถึง ความสามารถในการทนแรงกดของเนื้อดินจนกระทั่งแตกหัก ภายหลังการอบให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิตั้งที่ 110 องศาเซลเซียส และภายหลังการเผาที่อุณหภูมิตั้งที่ 1075, 1100 และ 1125 องศาเซลเซียส โดยคำนวณเป็น แรงต่อพื้นที่รับแรง |
| <b>การเปลี่ยนแปลง-<br/>ไพโรพลาสติก</b> | หมายถึง ความสามารถในการทนการตัดโค้งเนื่องจากความร้อนของเนื้อดินภายหลังการเผาที่อุณหภูมิตั้งที่ 1075, 1100 และ 1125 องศาเซลเซียส โดยการตรวจวัดระยะการตัดโค้ง                                                              |