

## บทที่ 4 ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลาสติกมาในการยืดอายุของอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง โดยผลการวิจัยในระยะที่สอง จะมีความต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่ง โดยในระยะที่หนึ่งจะเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบที่ความดันบรรยากาศและความดันสุญญากาศ โดยเมื่อทำการออกแบบระบบแล้วในระยะที่สองผู้วิจัยจะนำเสนอข้อมูลตามลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้บรรจุอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบหลังจากขึ้นงานผ่านการอบพลาสติก

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้บรรจุอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (n=30)	ร้อยละ
เพศ	ชาย	11	36.67
	หญิง	19	63.33
อายุ	ต่ำกว่า 25	8	26.67
	25 - 35	17	56.67
	35 - 45	4	13.33
	มากกว่า 45	1	03.33
ระดับการศึกษา	มัธยมศึกษา	7	23.33
	อนุปริญญาตรี	10	33.33
	ปริญญาตรี	11	36.67
	สูงกว่าปริญญาตรี	2	06.67
รายได้ ครอบครัว	ต่ำกว่า 10,000	5	16.67
	10,000 – 20,000	19	63.33
	20,000 – 30,000	4	13.33
	มากกว่า 30,000	2	06.67

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในวัยปฐมวัย มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีร้อยละ 63.33 เพศชายร้อยละ 36.67 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 25-35 ปี ร้อยละ 56.67 รองลงมาอายุ 25 ปี ร้อยละ 26.67 และอายุ 35-45 ร้อยละ 13.33 ตามลำดับ ส่วนระดับการศึกษา ผู้ปกครองจะมีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 36.67 และรายได้ครอบครัวส่วนใหญ่ของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.33


จากแบบสอบถามสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เซรามิกการบรรจุอาหารให้เด็กปฐมวัย ร้อยละ 50 รองลงมาคือเมลานิน ร้อยละ 27 ดังแสดงตามภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 แสดงแผนภาพร้อยละผลสำรวจการเลือกใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กปฐมวัยของกลุ่มตัวอย่าง

## ตอนที่ 2 ผลการทดสอบหลังจากชิ้นงานผ่านการอบพลาสติก

จากผลการสำรวจของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกชิ้นงานจำนวน 4 แบบ ได้แก่ เซรามิก เมลานิน โพลีเอทิลีน สแตนเลส เพื่อใช้ในการทดสอบอบพลาสติกทั้ง 2 ระบบ โดยนำภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กตัดให้มีความยาวขนาด 6-12 เซนติเมตร ตามภาพที่ 4.2 (a),(b),(c),(d)




(a)



(b)




(c)




ภาพที่ 4.2 แสดงภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาทดสอบ (a) เซรามิก ,(b) โพลีเอทิลีน, (c) เมลานิน, (d) แสตนเลส

เมื่อนำตัวอย่างภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารเซรามิกและเมลานิน ที่นำมาจากท้องตลาด ก่อนทำการพลาสมาได้นำมาทดสอบ EDX ตามภาพที่ 4.3 และ 4.4 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาชนะ โดยพบว่าส่วนประกอบหลักของภาชนะเซรามิก ได้แก่ Si, O, Fe, Al เป็นต้น และเมลานินมีส่วนประกอบหลักได้แก่ O, C, Ti เป็นต้น




ภาพที่ 4.3 แสดง EDX สเปกตรัมของเซรามิก




ภาพที่ 4.4 แสดง EDX สเปกตรัมของเมลานิน

เมื่อตัดชิ้นงานแล้วทำการทดสอบโดยนำชิ้นงานทั้ง 4 ชิ้นงาน ทดสอบพลาสมาที่ความดันบรรยากาศโดยการปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 100, 130, 150, 170 V ตามลำดับ และปรับระยะห่างระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด 2 mm, 5 mm, 7 mm โดยพบว่าเมื่อนำชิ้นงานมาติดตั้งพบว่าที่ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 170 V และระยะห่างระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด 5 mm ทำให้พลาสมาพลาสมากระจายตัวทั่วแผ่นอิเล็กโทรดมากกว่าระยะอื่นโดยแสดงตามภาพที่ 4.5




ภาพที่ 4.5 แสดงภาพขณะการเกิดพลาสมาที่ระยะห่าง 5 mm

หลังจากนำชิ้นงานทดสอบในระบบพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแล้ว นำตัวอย่างชิ้นงาน 4 แบบ ที่ล้างและเป่าแห้งเรียบร้อยแล้ว นำไปทดสอบจุดในระบบพลาสมาที่ความดันสุญญากาศ โดยระบบความดันสุญญากาศที่ใช้มีภาชนะสุญญากาศทำจากสเตนเลสและติดตั้งกับปั๊มความดันแบบโรตารี โดยทำการทดสอบจุดพลาสมาโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ DC และจุดพลาสมาที่ความดัน 0.7 torr โดยที่ยังไม่ใส่ชิ้นงาน พบว่าที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 250 V สามารถจุดพลาสมาที่มีติดและสม่ำเสมอดังภาพที่ 4.6




ภาพที่ 4.6 แสดงภาพการจุดพลาสมาที่ความดันสุญญากาศขณะยังไม่ใส่ชิ้นงาน

หลังจากทดสอบพลาสมาที่ความดันสุญญากาศเรียบร้อยแล้ว นำชิ้นงานมาใส่เพื่อทำการอบพลาสมา พบว่าไม่สามารถจุดพลาสมาที่เงื่อนไขเดิมได้ และพลาสมามีความสว่างน้อยกว่าก่อนใส่ชิ้นงานทดสอบดังภาพที่ 4.7 โดยพบว่าที่สามารถจุดพลาสมาติดเมื่อใส่ชิ้นงานในภาชนะสุญญากาศ ที่เงื่อนไขพลาสมา 0.7 torr ความต่างศักย์ไฟฟ้า 300 V




ภาพที่ 4.7 แสดงภาพการจุดพลาสมาที่ความดันสุญญากาศขณะใส่ชิ้นงาน

เมื่อนำเซรามิกและเมลานิน ทั้งก่อนและหลังอาบพลาสติก ไปทำการทดสอบ SEM ที่กำลังขยาย 1000 x เมื่อดูลักษณะลักษณะทางกายภาพพบว่าที่กำลังขยาย 1000 X การอาบพลาสติกไม่ทำให้พื้นผิวของพลาสติกเปลี่ยนแปลง ดังแสดงตามภาพที่ 4.8 ในทำนองเดียวกันจากภาพที่ 4.9 พื้นผิวของเมลานิน ทั้งก่อนและหลังอาบพลาสติกพบว่าพื้นผิวไม่เปลี่ยนแปลง



ภาพที่ 4.8 แสดงภาพ SEM ของเซรามิกก่อนและหลังอาบพลาสติก



ภาพที่ 4.9 แสดงภาพ SEM ของเมลานินก่อนและหลังอาบพลาสติก

