

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย

การนำกลูโคสมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเซลล์เชื้อเพลิงมีความเหมาะสมอย่างมากเพราะจากสถานการณ์การใช้พลังงานของโลกพบว่าความต้องการด้านพลังงานมีค่าเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้มีหลายหน่วยงานในหลายประเทศให้ความสนใจค้นคว้าหาแหล่งพลังงานทดแทนและพัฒนาเครื่องมือผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงได้แก่เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์เชื้อเพลิงสามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องผ่านการเผาไหม้ทำให้ไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ ซึ่งพลังงานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่น่าสนใจคือ พลังงานจากกลูโคส เพราะกลูโคสมีปริมาณมากทั้งในธรรมชาติและในกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยธรรมชาติจะพบกลูโคสในกาบชีวมวลที่เกิดจากพืชผลทางการเกษตรและพืชที่ให้พลังงาน เช่น ข้าวและธัญพืชอื่นๆ และในขณะที่ทางกระบวนการอุตสาหกรรมจะพบกลูโคสปริมาณสูงในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมอาหาร และกลูโคสยังมีหลายคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่น ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ ไม่มีกลิ่น และเหมาะสมกับปฏิกิริยาในค่า เซลล์เชื้อเพลิงกลูโคสในค่าโดยตรง (Direct glucose alkaline fuel cell) จึงเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับการใช้งานที่กว้างขวาง [1] ซึ่งการเกิดปฏิกิริยานี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือตัวเร่งปฏิกิริยา โดยสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาคือราคาของตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งควรมีราคาต่ำแต่มีความว่องไวสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคสสูง สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้เป็นโลหะเดี่ยวคือแพลทินัม (Pt) ทอง (Au) ขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร (nanoporous gold) [2] นอกจากนี้ยังมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นโลหะคู่ เช่น Pt-Pd , Ag-Au , Pt-Ru , Pt-Au , Pt-Bi และ Pd-Ni [1] ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคสโดยตัวเร่งปฏิกิริยาทองสามารถเกิดปฏิกิริยาที่ค่าความต่างศักย์ต่ำ [3] และให้ค่าความหนาแน่นกระแสสูงกว่าแพลทินัม [4] นอกจากนี้ทองยังมีปริมาณสำรองมากกว่าแพลทินัม รวมไปถึงมีราคาต่ำกว่าแพลทินัมด้วย ด้วยเหตุนี้ทองจึงเหมาะสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคส แต่หากใช้ทองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักเพียงอย่างเดียวยังพบว่ามีความเสถียรต่ำ [5] จึงควรเติมโลหะตัวที่สองเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งนิกเกิล (Ni) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่น่าสนใจมีความเสถียรสูงจากหลายงานวิจัยพบว่านิกเกิลสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา [6] และยังพบอีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทองที่มีคาร์บอน (C) เป็นตัวรองรับมีความว่องไวกว่าที่ไม่มีตัวรองรับ อย่างไรก็ตามการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเป็นสิ่งสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาซึ่งการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทองโดยใช้วิธีโพลีโ

นิตแอลกอฮอล์เป็นตัวปกป้อง (Polyvinyl alcohol Protection Method) ให้ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเล็ก (3.7 นาโนเมตร) [7]

ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงสมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยาทอง-นิกเกิลบนตัวรองรับคาร์บอน (AuNi/C) โดยหาอัตราส่วนระหว่างอะตอมของทอง-นิกเกิลและวิธีการไหลโลหะที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคสในค้าง โดยใช้วิธีโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นตัวปกป้อง (Polyvinyl alcohol Protection Method) ในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. ศึกษาอิทธิพลของนิกเกิลในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา AuNi/C แบบควบคุมปริมาณโลหะรวมคองที่ 20%
2. ศึกษาอิทธิพลของนิกเกิลในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา AuNi/C แบบควบคุมปริมาณทองคองที่ 20%
3. เปรียบเทียบระหว่างการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบปริมาณโลหะรวมคองที่ 20% กับปริมาณทองคองที่ 20% สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคส
4. วิเคราะห์หาอัตราส่วนโดยโมลของตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่าง Au และ Ni ที่เหมาะสมสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา AuNi/C เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคส

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1. วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทอง-นิกเกิลบนตัวรองรับคาร์บอน (AuNi/C) ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol Protection Method)
2. อัตราส่วนระหว่างทอง (Au) กับนิกเกิล (Ni) ที่ศึกษาคืออัตราส่วนโดยโมลของ Au:Ni = 4:1, 3:1, 2:1 และ 1:1 โดยเขียนเป็นสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้ Au_4Ni_1/C , Au_3Ni_1/C , Au_2Ni_1/C และ Au_1Ni_1/C และเพื่อเปรียบเทียบกับ Au/C
3. สารเริ่มต้น (precursor) ของนิกเกิลคือ $NiCl_2 \cdot 6H_2O$ และของทองคือ $HAuCl_4 \cdot 3H_2O$ และคาร์บอนที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ วัลแคน
4. ศึกษาความว่องไวและความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคสในสารละลายต่าง โดยความเข้มข้นของกลูโคสที่ใช้คือ 0.1 โมลลาร์ และความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.6 โมลลาร์

1.4 ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

ทราบถึงวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา AuNi/C ที่มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง และทราบถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง Au และ Ni เพื่อเพิ่มอัตราเร็วสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคสในค่า