


ภาคผนวก ก



ภาพที่ ก - 1 เตตระเอทิลออร์โธซิลิเกต (TEOS) เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ซิลิกา



ภาพที่ ก - 2 เครื่องปั๊มสุญญากาศ (vacuum pump)



ภาพที่ ก - 3 เต้าเผาปฏิกรณ์ควอทซ์ (quartz reactor tube)



ภาพที่ ก - 4 สังเคราะห์ซิลิกาอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส (USP)



ภาพที่ ก - 5 เครื่องอัลตราโซนิกเจนเนอเรเตอร์ (ultrasonic generator) ให้กำเนิดความถี่ซึ่งจะส่งแรงสั่นสะเทือนบนผิวของสารละลายทำให้เกิดหมอกของสารละลาย



ภาพที่ ก - 6 เครื่องปั๊มสุญญากาศ (vacuum pump) จะดูดสารที่ได้เก็บเข้าสู่เครื่องกรอง (filter)



ภาพที่ ก - 7 ซิลิกาที่เป็นของแข็งเกาะติดท่อปฏิกรณ์



ภาพที่ ก - 8 ซิลิกาที่การสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส



ภาพที่ ก - 9 ซิลิกาที่การสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส




ภาพที่ ก - 10 ซิลิกาที่การสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส



ภาพที่ ก - 11 ซิลิกาที่ได้รับการสังเคราะห์และเตรียมไปทดสอบ Scanning Electron Microscope (SEM)



ภาพที่ ก - 12 การนำซิลิกาไปติดบน stub โดยพยายามติดให้อนุภาคเรียงตัวในลักษณะชั้นเดียว ไม่เกาะกลุ่มกัน เพื่อการฉายผิว ทำได้ทั่วถึง และไม่เกิดปัญหาการ Charge up



ภาพที่ ก - 13 chamber



ภาพที่ ก - 14 Sputter coater สำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ SEM เคลือบผิวด้วยทองคำ



ภาพที่ ก - 15 ลำอิเล็กตรอนจะถูกปรับระยะโฟกัสโดยเลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) ลงไปบนผิวซิลิกา



ภาพที่ ก - 16 สัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิจะถูกบันทึกและแปลงไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์และถูกนำไปสร้างเป็นภาพบนจอ และสามารถบันทึกภาพจากจอในการศึกษา


การวิเคราะห์การดูดซับด้วยเทคนิคการจุ่มซุบแบบ Incipient wetness



ภาพที่ ก - 17 ซิลิกาที่การสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส 1 กรัม ต่อ น้ำ 0.8211 มิลลิลิตร



ภาพที่ ก - 18 ซิลิกาที่การสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส 1 กรัม ต่อ น้ำ 0.5833 มิลลิลิตร



ภาพที่ ก - 19 ซิลิกาการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 1 กรัม ต่อ น้ำ 2.0547 มิลลิลิตร