

# บทที่ 1

## บทนำ

ในปัจจุบันได้มีการนำกระบวนการฝังไอออน ( ion implantation ) มาใช้ในการปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลมาจากหลายกระบวนการที่สืบเนื่องจากการถ่ายทอดพลังงานจลน์ของไอออนให้แก่อะตอมที่เป็นเป้า ( target atom ) กล่าวคือ เมื่อไอออนที่มีพลังงานสูงพุ่งเข้าชนผิววัสดุจะเกิดการถ่ายทอดพลังงานให้แก่อะตอมที่เป็นเป้าใน 2 ลักษณะ คือ การกระตุ้นอิเล็กตรอน ( electronic excitation ) ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ไอออนมีพลังงานสูง เมื่อไอออนเคลื่อนที่ได้ในระยะทางที่ใกล้เคียงกับพิสัยสูงสุด ( range ) ของมันจะมีการถ่ายทอดพลังงานโดยการชนกับนิวเคลียส ( nuclear collision ) อันตรกิริยาเหล่านี้ก่อให้เกิดตำหนิ ( defect ) ขึ้นในโครงสร้างของวัสดุ ( Henderson, 1972; Hayes and Stoneham , 1985)

โดยทั่วไประยะทางที่ไอออนเคลื่อนที่ได้ในวัสดุหรือพิสัยจะอยู่ในช่วงไมโครเมตร ขึ้นอยู่กับพลังงานและชนิดของไอออนและวัสดุเป้า ดังนั้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการฝังไอออนมากที่สุดก็คือชั้นบาง ๆ ที่ผิวของวัสดุที่เรียกว่า sub-surface layer นั้นเอง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือองค์ประกอบบริเวณนี้สามารถทำให้สมบัติเชิงกล ( mechanical property ) เคมี ( chemical property ) ไฟฟ้า ( electrical property ) และแสง ( optical property ) เปลี่ยนไปได้

สมบัติเชิงกลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกระบวนการฝังไอออน ได้แก่ การสึกหรอ ( wear ) ความฝืด ( friction ) ความแข็ง ( hardness ) และการสึกกร่อน ( abrasion ) ซึ่งมีการศึกษากันอย่างแพร่หลายในวัสดุที่เป็นโลหะ ( Oñate et al., 1998; Vilaithong et al., 1998; Hayashi et al., 2000; Zhang et al., 2000 ) โดยทั่วไปพบว่าสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ผ่านการฝังไอออนจะดีขึ้นกว่าเดิม ต่างกับสมบัติเชิงเคมีซึ่งได้แก่ความต้านทานการกัดกร่อน ( corrosion resistance ) และ passivation ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบได้ ( Tsuganov et al., 2000; Zhang et al., 2000 )

ในระยะเริ่มต้น กระบวนการฝังไอออนได้มีการพัฒนาขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเจือ ( dope ) สารกึ่งตัวนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงไฟฟ้า ( Mayer et al., 1970; Holland et al., 1984 ) เช่น สภาพการนำไฟฟ้า ( conductivity ) หรือสภาพความต้านทาน ( resistivity ) การฝังไอออนนี้สามารถควบคุมปริมาณและการกระจายตัว ( profile ) ของสารเจือ ( impurity ) ได้ดีกว่าการทำ diffusion doping นอกจากนี้ยังสามารถฝังสารเจือต่างชนิดกันลงบน substrate เดียวกันโดยที่ไม่มีการรบกวนการกระจายตัวของกันและกันได้ด้วย

การดูดกลืนแสง ( optical absorption ) ดัชนีหักเห ( refractive index ) และสีของวัสดุก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการฝังไอออน Fukumi และคณะ (1995) ได้ทดลองฝัง  $Al^+$  พลังงาน 200 กิโลอิเล็กตรอน โวลต์ลงบน silica glass พบว่าดัชนีหักเหของชิ้นงานเพิ่มขึ้น 6%-10% หลังจากถูกฝังด้วย  $Al^+$  ที่โดส

$1 \times 10^{17}$  ไอออน/ซม<sup>2</sup> การ anneal ชิ้นงานที่ฝังไอออนแล้วในอากาศทำให้ดัชนีหักเหที่เพิ่มขึ้นนั้นลดลงมาสู่ค่าเดิมก่อนที่จะฝังไอออน แต่ถ้า anneal ในบรรยากาศของ Ar ดัชนีหักเหของชิ้นงานจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีก

Nakao และคณะ (1998) ได้ฝัง  $\text{Cu}^+$ ,  $\text{Cu}^+ + \text{O}^+$  และ  $\text{O}^+ + \text{Cu}^+$  ลงใน silica glass แล้ววิเคราะห์การดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300-700 นาโนเมตร พบการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตรในชิ้นงานที่ฝังด้วย  $\text{Cu}^+$  และ  $\text{Cu}^+ + \text{O}^+$  ส่วนชิ้นที่ฝังด้วย  $\text{O}^+ + \text{Cu}^+$  ไม่ปรากฏการดูดกลืนแสงแต่อย่างใด เมื่อนำชิ้นงานไป anneal แล้ววิเคราะห์การดูดกลืนแสงอีกครั้งหนึ่ง ในชิ้นงานที่ฝังด้วย  $\text{Cu}^+$  มีการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตรสูงมาก นอกจากนี้ยังมีการดูดกลืนแสงในช่วง 300-400 นาโนเมตรด้วย ส่วนชิ้นงานที่ฝังด้วย  $\text{Cu}^+ + \text{O}^+$  และ  $\text{O}^+ + \text{Cu}^+$  นั้น เกิดการดูดกลืนแสงที่ 340, 450 และ 480 นาโนเมตรเหมือนกัน

Saito และคณะ (1991) ได้ฝัง  $\text{Co}^+$  ด้วยโดส  $5 \times 10^{16} - 5 \times 10^{17}$  ไอออน/ซม<sup>2</sup> ที่พลังงาน 20 กิโลอิเล็กตรอน โวลต์ลงบนไพลีนสังเคราะห์ (synthetic sapphire) ซึ่งไม่มีสี เมื่อนำไป anneal ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไพลีนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและถ้า anneal ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้ไพลีนสีน้ำเงินอ่อน นอกจากนี้ Saito และคณะยังได้ทดลองฝัง  $\text{Fe}^+$ ,  $\text{Cu}^+$ ,  $\text{Ti}^+$  และ  $\text{Cr}^+$  ลงบนไพลีนสังเคราะห์ ผลจากการฝังไอออนแล้ว anneal ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ทำให้ได้ไพลีนสีต่าง ๆ จากสีน้ำเงินอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเหลือง

การทดลองฝัง  $\text{Cu}^+$  พลังงาน 0.75-1.5 ล้านอิเล็กตรอน โวลต์ ด้วยโดส  $1 \times 10^{15} - 1 \times 10^{18}$  ไอออน/ซม<sup>2</sup> ลงบนไพลีนสังเคราะห์โดย Miyano และคณะ (1991) ทำให้เกิดการดูดกลืนแสงที่ 360 นาโนเมตร และการส่องผ่าน (transmittance) ของไพลีนลดลงเมื่อโดสเพิ่มขึ้น เมื่อนำชิ้นงานไป anneal ที่อุณหภูมิ ในช่วง 400 -1000 องศาเซลเซียสพบว่าการคืนสภาพ (recovery) ของการส่องผ่านและการดูดกลืนแสงของชิ้นงานที่ anneal ที่ 1000 องศาเซลเซียสได้เลื่อนไปที่ 580 นาโนเมตร

การศึกษาเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการศึกษาดำหนึหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและองค์ประกอบของวัสดุที่ถูกฝังด้วยไอออนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัสดุจำพวกฉนวน ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ได้แก่ colour centre ใน alkali halide เนื่องจากการไอออนไนเซชัน (ionisation) ทำให้เกิดอิเล็กตรอนและโฮล (hole) ขึ้น ผลที่ตามมาคือการเกิดแถบของการดูดกลืนแสง (optical absorption band) และ charge trapping centre (Henderson, 1972; Townsend et al., 1994)

จากการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงแสงของวัสดุด้วยการฝังไอออนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นน่าจะเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับอัญมณีประเภทคอร์ันดัม (corundum) ได้ เนื่องจากสมบัติเชิงแสงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของอัญมณี ได้มีการปรับปรุงสมบัติเชิงแสงของอัญมณีอย่างแพร่-

หลายมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทับทิมและไพฑิณ ซึ่งเป็นผลึกเดี่ยว (single crystal) ของ  $Al_2O_3$  วิธีการที่ใช้กันมากก็คือ heat treatment และ diffusion

กระบวนการ heat treatment ได้ถูกนำมาใช้เป็นเวลานานแล้ว ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้คือ (Nassau, 1984; Read, 1991) อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา อัตราการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ ชนิดของก๊าซและความดันก๊าซที่ใช้ในขณะเผา ตลอดจนภาชนะหรือสารเคมีที่สัมผัสกับผิวของอัญมณีขณะที่กำลังเผา แต่เนื่องจากอัญมณีในธรรมชาติที่แม้เป็นชนิดเดียวกันแต่มาจากคนละแหล่งก็ยังมีสารเจือปนที่แตกต่างกันออกไป การหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อการทำ heat treatment จึงต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เงื่อนไขต่าง ๆ ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องมักจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า จึงมีการเปิดเผยหรือการศึกษาในเชิงวิชาการทางด้านนี้น้อยมาก

กรรมวิธีที่ใช้ปรับปรุงสมบัติเชิงแสงของคอรันดัมนั้น ยังไม่มีการศึกษากันอย่างจริงจังเกี่ยวกับกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างระดับจุลภาค ( microstructure ) กระบวนการทางความร้อน หรือการเกิดตำหนิต่าง ๆ การจะพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเพิ่มคุณภาพของอัญมณีประเภทคอรันดัมต่อไป

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงการศึกษาการดูดกลืนแสงและการเปลี่ยนแปลงดัชนีหักเหของทับทิมสังเคราะห์และไพฑิณสังเคราะห์โดยการฝัง  $N^+$  พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ด้วยโดสต่าง ๆ แล้วเปรียบเทียบกับทับทิมสังเคราะห์และไพฑิณสังเคราะห์ก่อนฝังไอออน