

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคกับสมบัติไดอิเล็กตริกของ เซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) ที่เตรียมด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิมและแบบดัดแปลงที่มีการใช้เลดเมตาไนโอเบต (PN) และเลดแมกนีเซียมออกไซด์ (PM) เป็นสารตั้งต้นสามารถ นำเสนอสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

5.1 สรุปผล

1. การเตรียมผง PN, PM และ PMN ที่เตรียมด้วยวิธีแบบดั้งเดิมและแบบดัดแปลง ให้มีความบริสุทธิ์สูง ประมาณร้อยละ 93.3, 65.86 และ 100 ตามลำดับ สามารถทำได้โดยการเผาแคลไซน์ด้วยอุณหภูมิ/ระยะเวลาเผาแห้ง และอัตราการขึ้น/ลงของอุณหภูมิที่ $900^{\circ}\text{C}/5$ ชั่วโมง/ $10^{\circ}\text{C}/\text{นาท}$, $800^{\circ}\text{C}/4$ ชั่วโมง/ $5^{\circ}\text{C}/\text{นาท}$, $900^{\circ}\text{C}/5$ ชั่วโมง/ $10^{\circ}\text{C}/\text{นาท}$ และ $900^{\circ}\text{C}/6$ ชั่วโมง/ $3^{\circ}\text{C}/\text{นาท}$ ตามลำดับ โดยผงที่เตรียมได้จากวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดัดแปลงจะเป็นเฟสไพโรคลอร์ $\text{Pb}_{1.63}\text{Nb}_{1.71}\text{Mg}_{0.29}\text{O}_{6.39}$ และจะเปลี่ยนไปเป็น PMN หลังการเผาซินเตอร์ด้วยอุณหภูมิสูง ประมาณ $1200\text{-}1275^{\circ}\text{C}$
2. การเตรียมเซรามิก PN, PMN (ดั้งเดิม) และ PMN (ดัดแปลง) ให้มีทั้งความบริสุทธิ์และความหนาแน่นสูง ประมาณร้อยละ 97.36, 94.75 และ 94.16 ตามลำดับ สามารถทำได้โดยการเผาซินเตอร์ด้วยอุณหภูมิ/ระยะเวลาเผาแห้งและอัตราการขึ้น/ลงของอุณหภูมิที่ $1200^{\circ}\text{C}/6$ ชั่วโมง/ $3^{\circ}\text{C}/\text{นาท}$, $1200^{\circ}\text{C}/2$ ชั่วโมง/ $3^{\circ}\text{C}/\text{นาท}$ และ $1225^{\circ}\text{C}/2$ ชั่วโมง/ $5^{\circ}\text{C}/\text{นาท}$ ตามลำดับ ส่วนเซรามิก PM นั้นไม่สามารถเตรียมได้เพราะชิ้นงานมีความเปราะบางมาก

3. ไม่สามารถทำการเตรียม PMN ให้ได้เฟสเชิงเดี่ยวที่มีโครงสร้างแบบเพอร์รอฟสไกต์ โดยไม่มีเฟสของพวกไพโรคลอรัปะปนด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์ทั้งแบบดั้งเดิมหรือแบบดัดแปลงที่ใช้ PN และ PM เป็นสารตั้งต้นก็ตาม
4. เงื่อนไขที่ใช้ในการเผาซินเตอร์จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อ ค่าความหนาแน่น ลักษณะโครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กตริกของเซรามิกที่เตรียมได้ โดยเซรามิก PMN ที่เตรียมได้จะแสดงพฤติกรรมแบบรีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กตริกอย่างชัดเจน โดยจะมีค่า ϵ_r ประมาณ 11400 และ 9810 สำหรับ PMN แบบดั้งเดิมและแบบดัดแปลง ตามลำดับ

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรทำการตรวจสอบพฤติกรรมทางความร้อนเพิ่มเติมด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น TG, DSC เป็นต้น เนื่องจากในงานวิจัยนี้ไม่สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความร้อนของสารผสมระหว่าง PbO กับ Nb_2O_5 ด้วยเทคนิค DTA
2. เนื่องจากสารตัวอย่างที่เตรียมได้นั้น เป็นสารที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งตะกั่วสามารถที่จะระเหยหลุดออกไปในรูปของ PbO ได้ง่ายเมื่อมีการเผาที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงควรทำการศึกษาหาวิธีออกแบบการเผาซินเตอร์ที่สามารถช่วยป้องกันการสูญหายของตะกั่วที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. ควรหาวิธีทำการตรวจสอบสมบัติไพโซอิเล็กตริกของเซรามิก PN ที่เตรียมได้เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าเซรามิก PN เป็นสารที่มีสมบัติไพโซอิเล็กตริกที่โดดเด่น ซึ่งอาจจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางในการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในวัสดุกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
4. ควรมีการศึกษาระบบ PMN เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ PMN เช่น การโด๊ป PMN ด้วยไอออนบวกตัวอื่น หรือการทำสารละลายของแข็งกับเพอร์รอฟสไกต์อื่นๆ เช่น PT, PZT และ PFN ที่คาดว่าจะสามารถปรับปรุงสมบัติไดอิเล็กตริกให้ดียิ่งขึ้น